

Knauf MEDLEY (A) **PLĂCI FĂRĂ PERFORAȚII, CU FAȚA VIZIBILĂ LAVABILĂ,** **PENTRU TAVAN CASETAT DEMONTABIL**

- ✓ Certificat ISO 5 conform EN 14644-1, pentru utilizarea în camere curate
- ✓ Suprafață vizibilă mată
- ✓ Suprafața vizibilă este acoperită cu folie specială de culoare albă, rezistentă la umiditate, antipraf, lavabilă

CARACTERISTICI

- Pentru tavan casetat pe structură metalică
- Plăci cu canturi tip A, cu muchii drepte
- Plăci cu proprietăți igienice
- Plăci laminate pe fața vizibilă cu folie rezistentă la umiditate
- Antistatice
- Suprafața lavabilă

PRODUS SUSTENABIL

- Pe bază de gips
- Produs sigur, nepericulos pentru om și mediu
- 100% reciclabilă




Knauf MEDLEY (A)

PLĂCI FĂRĂ PERFORAȚII, CU FAȚA VIZIBILĂ LAVABILĂ,
PENTRU TAVAN CASETAT DEMONTABIL



DETALII DESPRE PRODUS

TIP CANT	 Cant tip A, cu muchii drepte Sistem suspendare vizibil, tip T24
GREUTATE PLACĂ , kg/m ²	7,90
DIMENSIUNI PLACĂ , mm	600 x 600 x 9,5
% REFLEXIE LUMINĂ	77,7 %
TRATAMENT SUPRAFEȚE	Fața vizibilă a plăcii: carton de culoare gri, non toxic pre-impregnat și laminat, cu folie specială de culoare albă, mată, rezistentă la umiditate, antipraf, lavabilă Spatele plăcii: carton gri
CERTIFICĂRI	1) Environmental Product Declaration EPD 2) Danish Indoor Climate Labelling 3) ISO 16000-9 Emission of VOCs

PERFORMANȚE PRODUS

CLASĂ REACȚIE LA FOC

- B-s1, d0

ÎNȚREȚINERE

Pentru îndepărtarea prafului plăcile pot fi aspirate. Urmele de mizerie se pot îndepărta prin ștergere umedă, conform practicilor uzuale utilizând substanțe de curățare neutre.

IGIENĂ

Clasificate ISO 5 - testate la particule aeropurtate conform cu ISO 14644 -1.

CALITATE AER

Valoare măsurată la interior: 10 zile
Emisii particule: scăzute

CONDIȚII AMBIENTALE

Rezistă la:
- umiditate relativă a aerului de 90% la temperatură ambientală de + 30°C;
- temperaturi ambientale de până la + 50°C.

ROBUSTEȚE

Din gips-carton de înaltă densitate armat dispers cu fibră de sticlă.
Rezistență la presiune.
Stabilitatea tavanului casetat asigurată prin densitatea plăcilor.

☎ **Telefon: 021 650 0040**

☎ **Fax: 021 650 0048**

🌐 **www.knauf.ro**

✉ **office@knauf.ro**

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea **Knauf Gips SRL**.