

Betokontakt

Primer

Grundning för gipsputs

02/2021



EGENSKAPER

- Färdigblandad
- Bra vidhäftning
- Låga emissioner
- För icke sugande underlag

Produkt data	
Materialtyp	Färdigblandad primer
Konsistens	Färdigmixad trögflytande blandning
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +5°C
Applicering	Med roller eller med maskin
Torktid	min. 12h vid +20 °C och RF 65%
Densitet	1,4 kg/m ³
Rengöring	Rengör verktyg direkt efter användning med vatten
pH-värde	ca 8-9
Färg	Efter torkning rosa
Kvalitet	Det finns ingen harmoniserad standard, dock är produkten är föremål för kontinuerlig fabrikskontroll.
Lagring	18 månader i oöppnad förpackning. Lagras i en sval och frostfri miljö (+5 °C till +25 °C) och ej i direkt solljus.
Förpackning	Plasthink 5kg och 20kg
Åtgång	ca 0,225 kg/m ²

ARBETSANVISNING

Underlag vid grundning/primning

Underlaget ska vara rent och torrt, fritt från lösa delar. Primern får ej användas om temperaturen understiger + 5°C. Dessutom måste underlaget vara fritt från damm, fritt från skräp, olja, fett, frigöringsmedel för gjutning, härdare av betong, föroreningar mm.

Applicering/montering

Rör om innehållet ordentligt före applicering. Betokontakt är färdigblandat och appliceras utspädd och jämnt på hela ytan med en kort luggskinnroller eller sprutas på med maskin med lämplig transportpump och rollas därefter med en lammskinnroller. Tillsätt endast en liten mängd vatten vid användning av maskin (max 1 liter vatten till 20 kg Betokontakt) för att ställa in sprayens konsistens. Rengör verktygen direkt efter användning av maskin. Avlägsna föroreningar av Betokontakt (stänk eller liknande) på förorenade ytor med vatten. Torkat material kan avlägsnas med varmt vatten med en fuktig torkduk eller liknande.

Torkning

Vänta med efterföljande arbete tills Betokontakt inte längre är lim och har torkat helt (minst 12 timmar vid +20 °C och 65% relativ fuktighet). Längre torktider beror på temperatur och luftfuktighet. Bra ventilation minskar torktiderna. Tiden efter torkning av Betokontakt och påbörjande av det efterföljande arbetet bör hållas som kort som möjligt för att undvika att damm lägger sig på ytor

PRODUKTBESKRIVNING

Betokontakt används för grundning/primning inomhus på icke sugande underlag eller dåligt sugande underlag som ska beläggas med gipsputs, t ex på slät betong, gipsskivor. Fungerar tillsammans med t ex MP 75 Leicht, Perfix, Rotband, Rotband Beto M Plus.

MILJÖ

Registrerad i BASTA. Bedömd i Sundahus och Byggarbedömningen. Återvinning enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

Avfallskod 080120

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg