

Perfix

Gipsbaserat bruk

För att fästa gipsskivor samt laga mindre skador

08/2020



EGENSKAPER

- Från 5 till ca 25 mm skikt
- God vidhäftning och snabbhärdande
- Öppentid ca 30 minuter
- Gipsbaserat och enkelt att blanda
- Låga emissioner
- Fungerar utmärkt till både 12,5 mm Classic Board och 6,5 mm Reno Board
- Gipsskivor uppsatta med Perfix kan ingå i väggkonstruktionens brandmotstånd

Produkt data

Materialtyp	Gipsbaserat monteringsbruk
Konsistens	Torrbruk/pulver. Efter blandning med vatten smidig och pastaliknande.
Arbetstemperatur	Rums- och underlagstemperatur ska ej understiga +10°C
Rekommenderad skiktjocklek	5-25 mm
Bearbetningstid	Ca 30 minuter beroende på underlag, temperatur, ventilation och relativ luftfuktighet. Tänk även på att orena hinkar och verktyg förkortar öppentiden väsentligt.
Blandningsförhållande	Till 25 kg Perfix åtgår ca 12,5 liter vatten
Rengöring	Rengör hinkar och verktyg direkt efter användning med vatten
Vidhäftningshållfasthet	≥ 0,06 MPa (gränsvärde enligt SS-EN 14496:2017)
Brandteknisk materialklass	A1
CE-märkning	CE-märkt enligt produktstandard SS-EN 14496:2017
Lagring	6 månader. Förvaras torrt på pall i svalt, ventilerat utrymme.
Förpackning	Säck 25 kg
Åtgång	ca 0,5 kg/m ²
Artikelnummer	3242

ARBETSANVISNING

Underlag vid limning av gipsskiva

Underlaget ska vara rent och fast, större ojämnheter tas bort. Vid mycket ojämna underlag kan det vara en fördel att montera remsor av gips innan gipsskivorna monteras. Se anvisningar på knaufdanogips.se

Nygjuten fuktig betong eller fuktiga tegelytor är inte lämpliga underlag för Perfix. Blanka icke sugande ytor förbehandlas med Betokontakt. Starkt sugande underlag förbehandlas med Primer (gul), utspädd 1:3.

Blandning

Perfix blandas med rent vatten. Häll först vattnet i en hink, strö i torrbruket och blanda med hjälp av en motordriven visp, tills en smidig konsistens erhålls. Till 25 kg Perfix åtgår ca 12,5 liter vatten. Bearbetningstiden är ca en halvtimme, beroende på underlag, temperatur, ventilation och relativ luftfuktighet. Tänk på att använda rena hinkar och verktyg, rester från tidigare blandningar förkortar öppentiden väsentligt.

Applicering/montering

Applicering av Perfix och montering av gipsskiva enligt anvisningar på knaufdanogips.se

PRODUKTBESKRIVNING

För fastsättning av gipsskivor mot befintliga väggar av t.ex. betong, tegel, lättbetong och liknande samt även mot gipsskiveväggar. Kan även användas för lagning av mindre skador på gipsskivor.

Möjliggör en liten påbyggnad då fastsättning kan göras dikt mot befintlig vägg och utan att en regelstomme behöver byggas upp. Var dock uppmärksam på att ljudisoleringen kan försämrans på grund av att en tunn luftspalt uppstår mellan gipsskivan och det ojämna underlaget (resonans bildas i luftspalten).

Perfix appliceras i tjocklek från 5 mm upp till ca 25 mm på underlaget och fungerar utmärkt till både 12,5 mm Classic Board och 6,5 mm Reno Board.

MILJÖ

Bedömd i Byggvarubedömningen och SundaHus. Registrerad i BASTA. Återvinning enligt anvisningar på knaufdanogips.se.

Avfallskod 17 08 02 - Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Innervägg